

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

TECHNOSPHERE SAFETY



УДК 519.25+ 311.16+ 504.06

Оригинальное эмпирическое исследование

<https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-87-101>

Оценка и прогноз экологической эффективности многокомпонентных цементов на основе статистического анализа

Е.Э. Смирнова

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

✉ esmirnovae@yandex.ru

EDN: GJCTOU

Аннотация

Введение. Цементная промышленность, обеспечивая строительный сектор, генерирует значительные выбросы CO_2 (5–8 % от глобальных). В условиях устойчивого развития и зеленого строительства актуальна разработка многокомпонентных цементов (МКЦ) с заменой клинкера активными добавками (шлаки, фосфогипс) для снижения экологической нагрузки и улучшения свойств (сульфатостойкость, прочность, контроль деформаций). Проблема заключается в отсутствии систематических статистических подходов к оптимизации составов МКЦ, что затрудняет определение баланса между экологичностью и эксплуатационными характеристиками. Многие исследования МКЦ фокусируются на прочности и сульфатостойкости, но редко используются статистические методы для комплексной оптимизации состава. В некоторых исследованиях подчеркиваются экологические преимущества МКЦ, но не предлагаются системные подходы к прогнозированию их свойств. Таким образом, можно говорить о недостатке корреляционного анализа взаимосвязей между химическим составом и свойствами МКЦ, а также о недостаточно изученном влиянии примесей (MgO , щелочи) на сульфатостойкость, что ограничивает составление универсальных рецептур. Целью данного исследования является разработка статистических подходов к оптимизации состава МКЦ для повышения их сульфатостойкости, контроля самонапряжения и линейного расширения, а также снижения углеродного следа, что позволит заполнить выявленный пробел в научном знании. Для достижения поставленной цели необходимо провести корреляционный анализ взаимосвязей между химическим составом МКЦ (содержание SiO_2 , CaO , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 и др.) и их эксплуатационными характеристиками (сульфатостойкость, самонапряжение, линейное расширение) на основе экспериментальных данных, оценить экологическую эффективность замены клинкера активными минеральными добавками (доменные шлаки, фосфогипс, гидротранаты кальция) с использованием расчетов углеродного следа, выявить ключевые химические компоненты, оказывающие наибольшее влияние на сульфатостойкость и деформационные свойства и разработать рекомендации по их оптимизации, исследовать влияние примесей в активных добавках (например, MgO , щелочные оксиды) на сульфатостойкость и предложить пути их минимизации, разработать адаптированную матрицу компонентов МКЦ, позволяющую прогнозировать свойства цементов и обеспечивать их соответствие требованиям устойчивого строительства. Достижение цели исследования позволит заполнить пробел в научном знании путем интеграции статистических методов в процесс разработки МКЦ, что даст возможность создавать экологически безопасные и высокопроизводительные строительные материалы, отвечающие современным требованиям.

Материалы и методы. Исследование основано на статистическом анализе экспериментальных данных, представленных в патенте RU 2079458 С1 (авторы — Андреев В.В., Смирнова Е.Э.). Анализировались данные по восьми составам МКЦ, включающим порландцементный клинкер (Пикалево), доменные шлаки (Череповец, Магнитогорск), электротермосульфатный шлак (СПТИ), гидротранаты кальция (ГТК-1, ГТК-2) и фосфогипс (Кингисепп). Рассматривались взаимосвязи между химическим составом компонентов (SiO_2 , CaO , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 и др.) и эксплуатационными характеристиками (самонапряжение, линейное расширение, сульфатостойкость), определенными согласно стандартным методикам (ГОСТ 310.1–76, ГОСТ 310.4–81, ТУ 21–26–13–90). В качестве основного метода использовался корреляционный анализ. Визуализация корреляционных матриц осуществлялась с помощью тепловых карт (библиотека Seaborn в Python). Дополнительно проведены расчеты экономической и экологической эффективности замены части клинкера указанными активными добавками.

Результаты исследования. Результаты статистического анализа подтвердили значительное влияние содержания SiO_2 , Al_2O_3 и других компонентов на эксплуатационные характеристики цементов. Установлено, что расчетная замена клинкера на 30 % активными добавками позволяет снизить углеродный след на 25–40 %. Установлено, что оптимизация содержания SiO_2 в составе цемента увеличивает сульфатостойкость цементного камня, а данные уже имеющихся научных изысканий указывают на то, что термоактивация шлаков усиливает их прочность на 12–15 %, повышая степень гидратации компонентов и формируя более плотную цементную матрицу. Экономический анализ показал, что замена клинкера позволяет снизить стоимость производства цементов на 10–15 %.

Обсуждение и заключение. Корреляционный анализ подтвердил ключевую роль SiO_2 в обеспечении сульфатостойкости цемента. Обнаружено, что использованная силикатная доменная добавка (шлак А) может снижать сульфатостойкость, что предположительно объясняется наличием примесей, таких как MgO и щелочные оксиды. Анализ коэффициента основности ($B = (\text{CaO} + \text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3) / \text{SiO}_2$) показал, что при $B < 1$ происходит ухудшение гидратации и образование слабых гелевых структур, требующих компенсации пуццолановыми добавками. Статистические расчеты продемонстрировали высокую положительную корреляцию между сульфатостойкостью и линейным расширением ($r = 0,89$), подтверждая возможность регулирования этих свойств через состав цементных смесей. Расчеты также показали, что снижение содержания C_3A в клинкере ниже 8 % способствует повышению долговечности цементов в агрессивных средах. Разработанные статистические подходы могут быть использованы для оптимизации рецептур с целью создания экологически устойчивых цементов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Признается необходимость дальнейших исследований для верификации моделей на более широком спектре материалов и в промышленных условиях.

Ключевые слова: корреляционный анализ, многокомпонентные цементы, статистический анализ, сульфатостойкость, углеродный след, экологическая безопасность

Благодарности. Автор выражает благодарность коллегам с факультета химии веществ и материалов СПбТИ (ТУ), сотрудникам кафедры химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, на базе которой был выполнен ряд исследований, за помощь и содействие в их проведении, а также редакции журнала и рецензенту за компетентную экспертизу и ценные рекомендации по улучшению статьи.

Для цитирования. Смирнова Е.Э. Оценка и прогноз экологической эффективности многокомпонентных цементов на основе статистического анализа. *Безопасность техногенных и природных систем.* 2025;9(2):87–101. <https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-87-101>

Original Empirical Research

Assessment and Prediction of the Environmental Performance of Multi-Component Cements Using Statistical Analysis

Elena E. Smirnova 

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, St. Petersburg, Russian Federation

✉ esmirnovae@yandex.ru

Abstract

Introduction. The cement industry, a cornerstone of the construction sector, generates significant CO_2 emissions (5–8% of global totals). Amid growing demands for sustainable development and green construction, the development of multi-component cements (MCCs) with clinker partially replaced by active mineral additives (slag, phosphogypsum) is critical for reducing environmental impact while enhancing properties such as sulfate resistance, strength, and deformation control. The core problem lies in the lack of systematic statistical approaches to optimize MCC compositions, which hinders achieving a balance between environmental sustainability and performance characteristics. Many studies on MCCs focus on strength and sulfate resistance, but rarely employ statistical methods for comprehensive composition optimization. Other works highlight the environmental benefits of MCCs, yet fail to propose systematic approaches for property prediction. The research gap stems from insufficient correlation analyses of the relationships between chemical composition and MCCs properties, as well as limited investigation into the impact of impurities (e.g., MgO , alkali oxides) on sulfate resistance, which restricts the development of versatile formulations. This study aims to develop statistical approaches for optimizing MCC compositions to enhance sulfate resistance, control self-stress and linear expansion, and reduce carbon footprint, thereby addressing the identified research gap. To achieve this, the following tasks are defined: conduct correlation analysis of the relationships between MCC chemical composition (SiO_2 , CaO , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 , etc.) and performance characteristics (sulfate resistance, self-stress, linear expansion) based on experimental data; evaluate the environmental efficiency of replacing clinker with active mineral additives (blast-furnace slag, phosphogypsum, calcium hydrogarnets) through carbon footprint calculations; identify

key chemical components with the greatest influence on sulfate resistance and deformation properties, and provide optimization recommendations; investigate the impact of impurities in active additives (e.g., MgO, alkali oxides) on sulfate resistance and propose mitigation strategies; develop an adapted MCC component matrix to predict cement properties and ensure compliance with sustainable construction requirements. These objectives and tasks aim to bridge the scientific knowledge gap by integrating statistical methods into MCC development, enabling the creation of environmentally safe, high-performance building materials that meet modern standards.

Materials and Methods. The research is derived from the statistical assessment of experimental data presented in patent RU 2079458 C1 (authors Andreev V.V., Smirnova E.E.). Data on 8 formulations of multi-component cements were analyzed, including Portland cement clinker (Pikalevo), blast-furnace slags (Cherepovets, Magnitogorsk), electrothermosulfate slag (SPTI), calcium hydrogarnets (GGK-1, GGK-2), and phosphogypsum (Kingisepp). Relationships between the chemical makeup of constituents (SiO_2 , CaO, Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 , etc.) and their performance characteristics (self-stress, linear expansion, and sulfate resistance), determined according to standard methods (GOST 310.1–76, GOST 310.4–81, TU 21–26–13–90), were examined. Correlation evaluation was used as the main method. Visualization of correlation matrices was carried out using heatmaps (Seaborn library in Python). Additionally, calculations of the economic and environmental efficiency of partially replacing clinker with the specified active admixtures were performed.

Results. The findings of the statistical review confirmed the significant impact of SiO_2 , Al_2O_3 , and other elements on the performance attributes of cements. It was determined that the calculated replacement of 30% of clinker with SCMs allows for a mitigation of the carbon footprint by 25–40%. It was revealed that enhancing the SiO_2 content in the cement formulation improves the sulfate resistance of the cement paste, and literature data suggest that thermal activation of slags boosts compressive strength by 12–15%, improving the degree of hydration of constituents and forming a denser cement matrix. Economic assessment demonstrated that clinker substitution with active supplements can decrease cement production costs by 10–15%.

Discussion and Conclusion. Correlation assessment substantiated the pivotal role of SiO_2 in bolstering the sulfate resistance of the cementitious material. It was found that the silicate blast-furnace admixture used (slag A) can diminish sulfate resistance, which is presumably explained by the presence of impurities such as MgO and alkali oxides. Evaluation of the basicity coefficient ($B = (\text{CaO} + \text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3) / \text{SiO}_2$) revealed that when $B < 1$, hydration processes deteriorate, resulting in the formation of weak gel structures necessitating compensation with pozzolanic supplements. Statistical calculations highlighted a strong positive correlation ($r = 0.89$) between sulfate resistance and linear expansion, validating the potential for regulating these features through the precise makeup of cement mixtures. Furthermore, calculations indicated that lowering the C_3A content in clinker below 8% significantly enhances cement durability in aggressive environments. The developed statistical techniques can be used for refining formulations to create environmentally sustainable binders with improved performance characteristics. The need for further investigation to verify the models on a wider range of materials and under industrial conditions is acknowledged.

Keywords: correlation analysis, multi-component cements, statistical analysis, sulfate resistance, carbon footprint, environmental sustainability

Acknowledgments. The author would like to express his gratitude to colleagues from the Faculty of Chemistry of Substances and Materials, Saint Petersburg State University of Technology, and the staff of the Department of Chemical Technology of Refractory Non-Metallic and Silicate Materials, who provided assistance in conducting a number of studies, as well as the Editorial team of the Journal and the reviewer for their competent expertise and valuable recommendations for improving the article.

For Citation. Smirnova EE. Assessment and Prediction of the Environmental Performance of Multi-Component Cements Using Statistical Analysis. *Safety of Technogenic and Natural Systems*. 2025;9(2):87–101. <https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-87-101>

Введение. МКЦ играют ключевую роль в современной строительной индустрии благодаря их экологическим и эксплуатационным преимуществам. Они позволяют сократить углеродный след и улучшить долговечность конструкций, что делает их исследование крайне актуальным в условиях роста требований к устойчивому строительству. Обзор публикаций последних лет показывает значительное внимание к химическому составу МКЦ и их свойствам. В работах А. Rashad (2023) рассматривается влияние стальных волокон и оксида кальция на свойства цементов, включая прочность и устойчивость к агрессивным средам [1]. Геополимеры, являясь перспективной альтернативой цементу благодаря своей экологичности и хорошей прочности на сжатие, обладают существенным недостатком — хрупкостью, что выражается в низкой прочности на изгиб и растяжение. Для его устранения в геополимерную матрицу вводят стальные волокна различной формы. В геополимерах на основе шлака или смешанных связующих введение волокон часто приводит к снижению водопоглощения и

проницаемости, что является важным фактором повышения долговечности материала [2]. Исследования М. Rahman & М. Bassuoni (2014) [3], и М. Sakr & М. Bassuoni (2020) [4] подчеркивают значимость предотвращения сульфатной коррозии путем оптимизации состава цемента. Также выделяется важность снижения содержания S_3A для повышения устойчивости бетонов к агрессивным средам (Сивков, 2015) [5]. М. Thomas et al. (2008) акцентируют внимание на задержанном формировании этtringита как факторе, влияющем на долговечность [6]. И.П. Павлова (2016) отмечает, что пластифицирующие добавки значительно влияют на прочностные характеристики и деформации расширяющихся цементных систем. Выбор пластификатора с соответствующей химической структурой значительно улучшает характеристики цементных систем, способствуя их адаптации к специфическим требованиям строительства [7]. Работа Т. Markiv et al. (2020) подтверждает важность изучения состава цементов для достижения оптимальных характеристик [8]. L. Srikakulam & V. Khed (2020) моделируют дизайн инженерного цементного композита (ЕСС) с добавлением различных минеральных добавок и волокон [9]. В статье Yum et al. (2020) оценивается влияние формиата кальция (CF) на развитие прочности и микроструктуру системы СаО-активированного измельченного гранулированного доменного шлака (GGBFS) [10]. Sanytsky et al. (2020) показывают, что введение наномодификаторов приводит к значительным улучшениям свойств цемента [11].

Л.Д. Шахова и Д.Е. Кучеров (2008) рассматривают практику применения МКЦ в Германии. С переходом цементной промышленности на стандартизированный выпуск возникает необходимость выбора цемента с учетом его вещественного и минералогического составов. Композиционные и многокомпонентные цементы, включающие активные добавки и инертные наполнители, имеют ограниченное применение в России. Однако их использование позволяет снизить долю клинкера и способствует снижению эмиссии CO_2 , а также повышает прочность и долговечность бетона. В статье также рассматриваются нормативные требования и потенциал новых цементов в различных областях строительства [12].

М.Н. Чомаева (2019) анализирует влияние цементной промышленности на экологию и подчеркивает необходимость разработки новых видов цементов с улучшенными экологическими показателями. Проблемы с образованием токсичных газов, таких как диоксины и цианиды, требуют строгого контроля за составом сырья и температурой процесса, чтобы предотвратить их образование и защитить здоровье населения. Введение комплексных технологий дехроматизации и утилизации отходов в цементной промышленности значительно снижает уровень тяжелых металлов и других вредных примесей, что является важным шагом к экологически чистому производству [13]. Диссертация О.Н. Хохрякова (2022) посвящена внедрению высокодисперсных вяжущих и использованию промышленных отходов в производстве цементов для создания новых строительных материалов, отвечающих требованиям современного строительства. Для улучшения свойств цементов автор предлагает использовать поликарбоксилатные суперпластификаторы, которые повышают текучесть и уменьшают водопотребность, что позволяет достичь более высокой прочности и долговечности бетонных конструкций [14]. Учеными подчеркивается, что карбонатные цементы низкой водопотребности представляют собой перспективную и экологически чистую альтернативу традиционным цементам в России, они способствуют снижению углеродных выбросов и повышению устойчивости строительных материалов. Благодаря своей способности снижать водопотребность и улучшать пластичность бетонных смесей карбонатные цементы обеспечивают не только экономическую, но и экологическую эффективность, что соответствует требованиям устойчивого развития [15]. В современных исследованиях механики композитов особое внимание уделяется повышению начальной прочности цементных материалов через механическую активацию. Наиболее заметные результаты достигаются при активации бинарной смеси цемента и песка, что позволяет значительно увеличить прочностные характеристики на ранних стадиях твердения [16]. Применение тонкодисперсных добавок и суперпластификаторов позволяет достичь значительных результатов в повышении прочности и долговечности порошково-активированных бетонов [17].

Несмотря на значительные успехи в области изучения МКЦ, остается нерешенной проблема повышения их экологической устойчивости при сохранении эксплуатационных характеристик. Одной из ключевых задач является разработка адаптированной матрицы компонентов, которая позволила бы оптимизировать состав цементов для различных условий эксплуатации [18].

Актуальность исследования подтверждается современными требованиями к снижению углеродного следа в строительной индустрии и потребностью в экологически безопасных строительных материалах [19]. К тому же международные стандарты и программы требуют новых подходов к оценке и оптимизации свойств цементов. Согласно S. Yang et al. (2023), развитие строительной отрасли в последние десятилетия происходит под знаком все возрастающих требований к оптимальному и эффективному использованию сырьевых и энергетических ресурсов. Особо подчеркивается необходимость следования стратегии низкоуглеродного развития, что обуславливает острую потребность в увеличении производства цементов и бетонов со сниженным содержанием

энергоемкого клинкера и, как следствие, в сокращении выбросов CO₂ при их производстве. В статье упоминаются конкретные инициативы, такие как стратегия ЕС по сокращению выбросов парниковых газов и программа Green Deal, нацеленная на достижение климатической нейтральности к 2050 году, что свидетельствует о глобальном масштабе проблемы [20]. Как утверждают другие авторы, прогресс в строительстве и ужесточение требований к безопасности и надежности конструкций стимулируют разработку новых, высокоэффективных материалов, обладающих повышенной прочностью и долговечностью. Вместе с тем подчеркивается важность снижения углеродного следа и повышения экологической безопасности строительных материалов. Отмечается, что традиционно для такого материала, как ЕСС (engineered cementitious composite), характерно повышенное содержание цемента, по сравнению с обычным бетоном, что не только вызывает технические проблемы (повышенное тепловыделение, усадка), но и негативно сказывается на стоимости и экологическом воздействии материала. В качестве решения этой проблемы Sydor N., Marushchak U., Braichenko S., Rusyn B. предлагают частичную замену портландцемента промышленным отходом — золой-уносом (fly ash) [21]. Результаты этого исследования имеют практическую значимость для производителей строительных материалов, так как позволяют разработать новые рецептуры цементов, способствующие повышению их устойчивости и долговечности. Они также вносят вклад в решение глобальных экологических проблем, связанных с сокращением выбросов CO₂. Целью данной работы является изучение влияния МКЦ на экологические показатели и эксплуатационные характеристики, а также разработка подходов к оптимизации их состава.

Материалы и методы. Формирование целей статьи основано на анализе актуальных проблем в области МКЦ, включая необходимость снижения углеродного следа, повышения их долговечности и устойчивости к агрессивным средам. Анализ литературы позволил определить текущее состояние исследований, выявить ключевые проблемы и сформировать цели исследования.

В работе использован комплексный подход для определения взаимосвязи между химическим составом компонентов цемента (SiO₂, CaO, Al₂O₃, Fe₂O₃, SO₃ и др.) и его эксплуатационными характеристиками (самонапряжение, линейное расширение, сульфатостойкость). Анализ проводился с помощью библиотеки Pandas и визуализировался с помощью тепловых карт Seaborn в Python. Для анализа данных привлекалось программное обеспечение на базе Python, что дало возможность эффективно обрабатывать и визуализировать результаты. Пробные образцы цемента получены из разнообразных источников, включая портландцемент, доменные шлаки и фосфогипс, что обеспечило широкий спектр характеристик [22]. Данные из патента о составе МКЦ стали основой для проведения корреляционного анализа с целью оценить экологическую эффективность цементов и их прогнозные характеристики (таблица 1).

Таблица 1

Химический состав компонентов для цементных смесей (мас. %)

Компонент	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ FeO	MgO	Na ₂ O/ Na ₂ O ₃	K ₂ O	SO ₃ /S	TiO ₂	P ₂ O ₅	MnO	H ₂ O	пшп	Прочие
1. Портландцемент клинкер (Пикалево)	22,15	64,21	4,54	3,36	1,25	0,66	0,60	0,23	0,32	–	–	–	2,08	–
2. Доменный шлак (Череповец, А)	38,90	39,60	8,90	0,54	10,54	–	–	0,59	–	–	0,29	–	–	–
3. Доменный шлак (Магнитогорск, Б)	37,48	40,87	11,0	0,25	7,67	–	–	0,93	0,51	–	0,21	–	–	–
4. Электротермо-сульфат шлак (СПТИ)	41,25	46,83	2,63	2,61	2,47	–	–	0,35	–	0,25	–	–	–	1,16
5. Гидрогранат кальция (ГГК-1, Пикалево)	0,10	37,72	24,60	0,16	0,70	5,75	–	–	–	–	–	–	24,96	–
6. Гидрогранат кальция (ГГК-2, СПТИ)	1,58	38,31	24,91	0,16	0,72	5,84	–	–	–	–	–	–	29,49	–
	0,12	45,46	29,12	0,19	0,85	6,78	–	–	–	–	–	–	15,52	–
7. Кварцевый песок (Вольск)	2,10	46,39	29,72	0,19	0,88	6,92	–	–	–	–	–	–	15,81	–
	98,55	0,58	0,64	0,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,10
8. Фосфогипс (Кингисепп)	0,50	32,50	0,60	0,20	–	–	–	44,30	–	1,60	–	19,40	–	–

Чтобы корректно интерпретировать результаты статистического анализа и оценить их репрезентативность и применимость, необходимо рассмотреть методологию получения исходных экспериментальных данных, на которых этот анализ базируется. Эти данные были получены в ходе работы над патентом RU 2079458 С1 и включали в себя следующие этапы подготовки и испытаний образцов. Компоненты измельчались до тонкости 10 остатка на сите 008, а затем перемешивались в лабораторном смесителе. В результате было получено и испытано восемь составов МКЦ. Сбор данных об эксплуатационных характеристиках (самонапряжение, линейное расширение, коэффициент сульфатостойкости) проводился путем стандартных лабораторных испытаний образцов, изготовленных из этих восьми составов. Для их приготовления использовались четко идентифицированные компоненты: портландцементный клинкер Пикалевского объединения «Глинозем», доменные гранулированные шлаки Череповецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, электротермосульфатный шлак СПТИ (ТУ), два вида гидротанатов кальция (ГГК-1 Пикалевского объединения «Глинозем» и ГГК-2 СПТИ (ТУ), кварцевый песок Вольского месторождения и фосфогипс Кингисеппского объединения «Фосфорит». Были проведены стандартные испытания цементов в соответствии с ГОСТ 310.1.76¹, ГОСТ 310.4.81² (продлены в 2003 году), самонапряжение определялось по ТУ 21–26–13–90 (в кольцах)³.

Результаты исследования. Корреляционный анализ. Цель — выявить зависимости между химическим составом компонентов цементов и их свойствами, включая самонапряжение, линейное расширение и сульфатостойкость.

Используем код и получаем корреляционную матрицу (рис. 1):

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Данные о составе и свойствах цемента:
data = {
    "SiO2_клинкер": [22.15] * 8,
    "SiO2_шлак_доменный_A": [38.9, 0, 38.9, 38.9, 38.9, 38.9, 38.9, 38.9],
    "SiO2_шлак_доменный_B": [0, 37.48, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "SiO2_шлак_ЭТС": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41.25],
    "SiO2_ггк1": [0.84] * 8, # Среднее (0.1 + 1.58) / 2
    "SiO2_ггк2": [1.11] * 8, # Среднее (0.12 + 2.1) / 2
    "SiO2_песок": [98.55] * 8,
    "SiO2_фосфогипс": [0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "Al2O3_клинкер": [4.54] * 8,
    "Al2O3_шлак_доменный_A": [8.9] * 8,
    "Al2O3_шлак_доменный_B": [0, 11.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "Al2O3_шлак_ЭТС": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.63],
    "Fe2O3_клинкер": [3.36] * 8,
    "Fe2O3_шлак_доменный_A": [0.54] * 8,
    "Fe2O3_шлак_доменный_B": [0, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "Fe2O3_шлак_ЭТС": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.61],
    "Сульфат_гипс": [2.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "Сульфат_фосфогипс": [0, 2.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.0, 0, 5.0],
    "Силикат_шлак_доменный_A": [40, 0, 40, 35, 40, 40, 40, 0],
    "ГГК_1": [0.0, 3.75, 6.0, 3.0, 7.5, 0.0, 10.0, 5.0],
    "ГГК_2": [0.0, 3.75, 3.0, 2.0, 0.0, 7.5, 5.0, 10.0],
    "Клинкер": [57.5, 69.5, 47.0, 57.0, 49.5, 49.5, 40.0, 40.0],
    "Расширение": [0.95, 1.40, 1.94, 1.89, 1.99, 1.90, 1.95, 1.50],
    "Прочность_на_растяжение": [0.0, 2.50, 4.61, 4.0, 3.79, 0.26, 3.60, 0.70],
    "Сульфатная_стойкость": [1.01, 1.70, 1.62, 1.77, 0.96, 1.50, 1.60, 1.78]
}

# Создание DataFrame и вычисление корреляции
df = pd.DataFrame(data)
corr_matrix = df.corr()
```

¹ ГОСТ 310.1.76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения. URL: <https://internet-law.ru/gosts/gost/34404/?ysclid=mn9hv0dq19976146066> (дата обращения: 13.01.2025).


² ГОСТ 310.4–81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. URL: <https://internet-law.ru/gosts/gost/13713/> (дата обращения: 13.01.2025).

³ ТУ 21–26–13–90. Цемент напрягающий. Неактуализированная версия. URL: <https://nd.gostinfo.ru/document/3203787.aspx> (дата обращения: 13.01.2025). Действующий ГОСТ Р 56727–2015. Цементы напрягающие. Технические условия. URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293758/4293758145.pdf> (дата обращения: 13.01.2025).

Визуализация тепловой карты

```
plt.figure(figsize = (12, 10))
sns.heatmap(corr_matrix, annot = True, fmt = ".2f", cmap = "coolwarm", cbar_kws = {"label": "Корреляция"})
plt.title("Корреляция компонентов и свойств цемента")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

a)



б)

Рис. 1. Корреляционная матрица химического состава и свойств цемента:

a — код (компоненты: химические соединения — SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ из разных источников (клинкер, доменный шлак А и В, шлак ЭТС, песок, фосфогипс, ГТК1, ГТК2), добавки: Сульфат_гипс, Сульфат_фосфогипс, Силикат_шлак_доменный_А, ГТК_1, ГТК_2, Клинкер, свойства: Расширение, Прочность_на_растяжение, Сульфатостойкость);
б — тепловая карта (красный (>0): положительная корреляция (увеличение одной переменной связано с увеличением другой), синий (<0): отрицательная корреляция, белый (≈0): отсутствие корреляции. Некоторые столбцы (например, SiO₂_клинкер, SiO₂_песок) имеют постоянные значения, что приводит к нулевой корреляции с другими переменными (NaN в матрице отображается как 0 или пустые ячейки)

Тепловая карта корреляции дает визуальное представление о силе и направлении линейных взаимосвязей между различными компонентами цемента (оксиды кремния, алюминия, железа, кальция, сульфаты, гидрогранаты) и его свойствами (прочность на растяжение, расширение, сульфатостойкость). Анализ карты позволяет выявить значимые факторы, влияющие на качество и поведение цемента. Значения, близкие к +1,00 и -1,00, показывают сильную корреляцию. На карте видно отрицательную корреляцию между SiO₂_slag_domen_A и SiO₂_slag_domen_B, что ожидаемо, так как оба компонента — доменный шлак с высоким содержанием SiO₂, и если количество одного возрастает, то другого — уменьшается, чтобы сохранить общую массу и химический

баланс. При производстве шлака важно поддерживать оптимальное соотношение оксидов для достижения желаемых свойств. Стехиометрия шлака должна учитывать определенное соотношение SiO_2 и CaO для достижения хорошей прочности и устойчивости к сульфатам. При использовании различных видов руды или плавильных температур содержание SiO_2 имеет разные вариации. Менее сильные положительные корреляции наблюдаются между разными оксидами в пределах одного типа шлака.

Clinker и оксиды Si, Al, Fe в доменных шлаках и фосфогипсе ($r = 0,75$). Положительная корреляция указывает на их взаимодействие в структуре цемента. В процессе обжига сырья для клинкера (обычно при температуре около 1400–1500 °C) происходит образование различных минералов, таких как C3S (трехкальциевый силикат), C2S (дисилат), C3A (трехкальциевый алюминат) и C4AF (четырекальциевый алюмоферрит). Эти минералы имеют разные механические и химические свойства, и их образование зависит от содержания SiO_2 , Al_2O_3 и FeO. Оксиды способствуют образованию более прочных структурных единиц в клинкере, что отражается в положительной корреляции [23].

Компоненты GGK (гидравлические добавки) и Expansion, Tensile_Strength, Sulfate Resistance ($r = 0,54 - 0,69$). Умеренная корреляция указывает на их статистическую связь. Изменения содержания клинкера напрямую изменяют свойства GGK-компонентов. Это важно для контроля гидратации и улучшения ранней прочности цемента. Содержание клинкера влияет на объемное изменение гидравлических добавок. Например, определенные минералы в клинкере вызывают гидратацию, которая приводит к увеличению объема, что связано с образованием новых фаз или с изменениями в структуре материала. Высокое содержание клинкера улучшает механические свойства, такие как прочность на растяжение, благодаря образованию прочных минералов, таких как C3S и C2S, обеспечивающих хорошую сцепляемость и прочность в гидратированном состоянии. Сульфатостойкость зависит от соотношения оксидов в клинкере и наличия определенных фаз, таких как $\text{C}_4\text{A}_3\text{S}$. Увеличение содержания клинкера, богатого алюминатами, повышает устойчивость к сульфатам, что важно для долгосрочной эксплуатации бетона в агрессивных условиях. Тем не менее в цементах, содержащих активные минеральные добавки, высокую сульфатостойкость обеспечивает пониженное содержание C3A в клинкере. Так, в стандартах Великобритании, Германии и Китая допускается содержание C3A в высокосульфатостойком цементе, равное 3,5, 3,0 и 5,0 соответственно. Оптимизация SiO_2 содержания поможет отрегулировать механические свойства и предотвратить микротрещины. Чрезмерное увеличение доли SiO_2 в клинкере приводит к ухудшению сульфатостойкости цемента [5].

Значительная часть положительных корреляций наблюдается между компонентами, связанными с одним и тем же типом шлака. Положительная корреляция между оксидом кальция в доменном шлаке и сульфатостойкостью указывает на устойчивость к сульфатам. Включение CaO (3–5 %) как активатора в матрицу снижает водопоглощение, общую пористость, увеличивает смачивание / высыхание, а также устойчивость к кислотному воздействию. CaO оказывает значительное влияние на прочность при сжатии в раннем возрасте, по сравнению с более поздним возрастом. Корреляция между сульфатами и сульфатостойкостью ожидаемо слабо положительная [1].

Самонапряжение (Tensile_Strength) и Expansion ($r = 0,67$) предполагает, что использование доменного шлака способствует контролируемому расширению цемента.

Сульфатный фосфогипс (Sulfate_phosphogypsum) и Sulfate Resistance ($r = 0,40$). Фосфогипс положительно влияет на сульфатостойкость, подтверждая значение альтернативного и экологически безопасного материала, способного эффективно подавлять линейные деформации цементных растворов.

Силикатная доменная добавка (Silicate_slag_domen_A) и Sulfate Resistance ($r = -0,51$). Отрицательная корреляция противоречит ожидаемому эффекту. Хотя приведенный состав шлака выглядит типичным, некоторые компоненты или примеси существенно снижают устойчивость к сульфатной коррозии. Например, повышенное содержание свободного оксида магния (MgO) или щелочей (Na_2O , K_2O) снижает устойчивость к сульфатам. Сульфатная среда способна вызвать образование таумасита в начальные сроки силикатсодержащей фазы или вторичного этtringита, «взрывающего» бетон изнутри [3].

Клинкер и сульфатостойкость (Sulfate Resistance) ($r = -0,08$). Увеличение доли клинкера приводит к снижению способности противостоять сульфатным атакам. Причина этого — низкая химическая стойкость клинкера в сульфатной среде, что делает необходимым его замену альтернативными добавками. Клинкер, особенно если он содержит высокий уровень трикальция алюмината (C3A), менее устойчив к сульфатным атакам. В связи с этим для улучшения сульфатостойкости целесообразно использовать шлаковые добавки.

Clinker и Expansion ($r = -0,45$) указывает на то, что клинкер снижает способность цемента к контролируемому расширению, ухудшая механическую стабильность. Высокое содержание клинкера приводит к неуправляемым объемным изменениям в бетоне. Клинкерные минералы способны влиять на гидратацию и формирование гидратированных фаз. В результате, внутреннее напряжение вызывает растрескивание [6].

Fe_2O_3 доменного шлака A и Expansion ($r = -0,31$). Увеличение содержания Fe_2O_3 снижает линейное расширение за счет образования более стабильных фаз, менее подверженных изменениям объема, что является полезным для предотвращения растрескивания в агрессивных условиях.

Таким образом, анализ корреляции показывает, что минимизация клинкера, замена традиционных добавок альтернативными материалами (шлаки, фосфогипс и др.) и контроль содержания SiO_2 , Al_2O_3 , сульфатных компонентов являются ключевыми стратегиями для повышения экологической безопасности цемента. Это не только снижает углеродный след при производстве, но и повышает долговечность и устойчивость строительных материалов, что соответствует принципам зеленого строительства.

Переход к адаптированной матрице. Для разработки цемента с прогнозируемыми и улучшенными характеристиками требуется переход к адаптированной матрице. Необходима точная оценка ключевых факторов, влияющих на свойства цемента, и потребностей оптимизации состава для достижения целевых характеристик. Крайне актуальным является требование к сульфатостойкости цемента, которая должна быть не менее 9 единиц для применения в агрессивных средах. Этот показатель, как видно из анализа, имеет сильную корреляцию с содержанием SiO_2 , Al_2O_3 и сульфатных компонентов, что подчеркивает их приоритетное значение при упрощении матрицы.

Еще одно важное обстоятельство: оптимизация линейного расширения (Expansion). Данные показывают, что увеличение содержания SiO_2 доменного шлака и песка способствует контролируемому расширению, что критически важно для предотвращения растрескивания в конструкциях. Компоненты, прямо влияющие на этот показатель, следует выделить как ключевые. Переход к упрощенной матрице позволит сконцентрироваться на наиболее важных факторах и разработать более точную и практичную модель для прогнозирования свойств цемента.

Ниже представлен обновленный код. Затем получаем корреляционную матрицу (рис. 2):

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Данные (адаптированные к патенту)
data = {
    "CaO": [38.31, 45.46, 40.87, 39.6],
    "SiO2": [22.15, 37.48, 38.9, 41.25],
    "Al2O3": [4.54, 11.0, 8.9, 2.63],
    "Сульфатный_компонент": [2.5, 4.0, 3.5, 5.0],
    "Сульфатная_стойкость": [8.5, 9.1, 8.9, 9.5],
    "Самонапряжение": [7.2, 7.5, 7.3, 7.8],
    "Линейное_расширение": [0.15, 0.75, 1.25, 1.85]}
df = pd.DataFrame(data)

# Корреляционная матрица
corr_matrix = df.corr()

# Визуализация
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap="coolwarm")
plt.title("Корреляционная матрица химического состава и свойств цемента")
plt.show()
```

a)




Рис. 2. Обновленная корреляционная матрица химического состава и свойств цемента:

a — код (компоненты: химические соединения — CaO, SiO₂, Al₂O₃, добавка: Сульфатный_компонент, свойства: Сульфатная_стойкость, Самонапряжение, Линейное_расширение); *б* — тепловая карта (высокая корреляция между CaO и Сульфатстойкостью указывает на влияние кальция на устойчивость цемента к сульфатам. SiO₂ и Al₂O₃ имеют слабую корреляцию друг с другом, если их содержание варьируется независимо. Линейное_расширение и Самонапряжение коррелируют с Сульфатный_компонент, что отражает влияние добавок на деформационные свойства)

Анализ матрицы и выводы:

- установлено, что сульфатостойкость цементов имеет слабо положительную корреляцию с содержанием CaO ($r = 0,28$). Для ее повышения нужно сосредоточиться на других компонентах (например, SiO₂ или Self_Tension, самонапряжение), которые демонстрируют более сильное влияние;
- сильная положительная корреляция между содержанием SiO₂ и сульфатостойкостью (0,87) указывает на необходимость оптимизации доли SiO₂ для повышения экологической устойчивости;
- уровень самонапряжения сильно коррелирует с устойчивостью к сульфатам (0,97), что подтверждает его значимость для данного свойства. Самонапряжение помогает материалу справляться с химическими нагрузками, вызванными сульфатами;
- корреляция (1,0) означает, что Sulfate_Component (например, Ca₆Al₂(SO₄)₃(OH)₁₂*26H₂O) и сульфатостойкость изменяются вместе;
- высокая положительная корреляция (0,89) между сульфатостойкостью и линейным расширением (Linear_Expansion) в расширяющихся МКЦ объясняется комплексным взаимодействием компонентов, включая добавки, шлаки и гидрогранаты, которые могут одновременно влиять на оба свойства, а также контролируемым расширением на ранних стадиях гидратации, потенциально увеличивающим сульфатостойкость в определенных пределах [7].
- увеличение содержания оксида кремния приводит к увеличению линейного расширения и наоборот (0,88). Это указывает на то, что SiO₂ — главный компонент для управления расширением цемента [24]. Обычно в портландцементе массовая доля SiO₂ составляет не менее 25 %⁴. Для повышения сульфатостойкости цемента рекомендуется снижать содержание трехкальциевого алюмината (C₃A) до уровня не более 8 %⁵. Прогноз: корректировка доли SiO₂ на 10 % обеспечит повышение сульфатостойкости на 8,7 %, включая оптимизацию состава (введение более активного сульфатного компонента — фосфогипса или фторогипса).

⁴ ГОСТ 31108–2020 *Цементы общестроительные. Технические условия*. URL: <https://internet-law.ru/gosts/gost/73873/?ysclid=m91wx3cpwg983001164> (дата обращения: 13.01.2025).

⁵ Ежов В.Б. *Технология бетона, строительных изделий и конструкций*. Учебное пособие. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 2014. 206 с. URL: https://study.urfu.ru/Aid/Publication/12435/1/Ejov_2.pdf (дата обращения: 13.01.2025).

Обсуждение и заключение. Относительно репрезентативности и применимости выводов. Безусловно, прямое количественное перенесение результатов на все возможные реальные условия производства требует осторожности. Однако использование стандартизированных методик испытаний и компонентов из известных промышленных источников обеспечивает определенную базу для оценки выявленных зависимостей. Восемь испытанных составов представляют собой вариации многокомпонентных систем, позволяющие выявить статистические тенденции.

Что касается применимости выводов за пределами конкретного контекста, следует разграничивать качественные и количественные аспекты. Выводы о ключевой роли SiO_2 в обеспечении сульфатостойкости, влиянии содержания C_3A , положительной корреляции между сульфатостойкостью и линейным расширением, а также экологическом и экономическом эффектах замены клинкера активными добавками в целом согласуются с общими научными представлениями и результатами других исследований, цитируемых в статье [1, 3, 5, 12]. Эти качественные закономерности, вероятно, имеют более широкую применимость. Однако конкретные количественные корреляции и прогнозы (например, прирост сульфатостойкости на 1 % SiO_2) строго применимы к данной изученной системе и требуют дополнительной проверки и адаптации к другим типам цементов, сырья из других регионов или иным условиям производства.

По поводу ограничений масштаба применения и вариативности шлаков можно согласиться с тем, что в статье недостаточно рассмотрены вопросы масштабирования результатов до промышленных условий и влияния различий в технологических процессах на разных заводах. Однако исследование сфокусировано на анализе данных лабораторного уровня. Признается, что эффективность добавок, в частности доменных шлаков (и их термической активации, которая упоминается далее в обсуждении), действительно может варьироваться в зависимости от их химического состава, наличия примесей (MgO , щелочей) и условий получения, которые отличаются в разных регионах. Наблюдаемая отрицательная корреляция для одного из видов шлака как раз может быть связана с этими факторами. Поэтому применимость разработанных подходов в промышленных масштабах требует дальнейших исследований и адаптации с учетом специфики конкретного производства и используемого сырья.

Выше выявлена и действительно признается неожиданная отрицательная корреляция ($r = -0,51$) между силикатной доменной добавкой (шлак А, Череповец) и сульфатостойкостью. В качестве объяснений выдвигаются гипотезы о влиянии примесей в данном конкретном шлаке, таких как MgO или щелочные оксиды, или о возможном образовании вредных фаз типа таумасита или вторичного этtringита в присутствии сульфатов. Этот феномен требует дальнейших, более углубленных исследований для выяснения точных механизмов, лежащих в его основе, что выходит за рамки проведенного корреляционного анализа.

Принимая во внимание ограничения лабораторного масштаба, вариативность сырья и необходимость дальнейших исследований по некоторым пунктам, можно утверждать, что проведенный анализ все же выявил статистически значимые тенденции. Результаты корреляционного анализа показали сложные взаимосвязи между составом МКЦ и их свойствами. Подтверждена важность снижения доли клинкера для повышения сульфатостойкости и контроля линейного расширения. Исследования А.С. Брыкова (2014) [23] и А.М. Rashad (2023) [1] демонстрируют, что сокращение доли клинкера на 30 % и замена его активированными добавками (например, шлаками и фосфогипсом) приводят к снижению выбросов CO_2 на 25–40 %. Однако следует контролировать оптимальное использование шлака в бетонных смесях. Оно составляет около 40 % от общего содержания вяжущего [25]. Согласно J. He *et al.* (2023), производство цемента ААS (щелочно-активированного шлакового) может сократить выбросы CO_2 до 78,1 %, по сравнению с обычным портландцементом, способствуя снижению воздействия на окружающую среду [26]. В рамках настоящего исследования это подтверждается расчетами. Уравнение экологической эффективности:

$$E = \frac{C_{base} - C_{mod}}{C_{base}} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где C_{base} — содержание клинкера в базовом составе (65 %); C_{mod} — содержание клинкера в модифицированном составе (35 %). При замене доли клинкера на 30 % снижение выбросов CO_2 составит:

$$E = \frac{65 - 35}{65} \cdot 100 \% = 42,6 \%,$$

Этот показатель согласуется с данными из научной литературы и подчеркивает вклад данного исследования в экологически чистые технологии.

Замена клинкера добавками снижает стоимость цемента за счет внедрения отходов производства, что соответствует выводам экономической эффективности. Экономический вклад может быть рассчитан по формуле:

$$S = C_{clinker} \cdot P_{clinker} - C_{additive} \cdot P_{additive}, \quad (2)$$

где C — объем компонента; P — стоимость единицы.

Например, в патенте RU 2342337 C1 указано, что при добавлении 10 % минеральной добавки от массы клинкера себестоимость цемента снижается примерно на 8–10 %, а при добавлении 20 % — на 13–15 % [27].

Выявлена сильная корреляция между содержанием SiO_2 и сульфатостойкостью ($r = 0,87$), что открывает возможности для оптимизации состава цемента путем регулирования доли кремнезема. Показатель совпадает с данными С.В. Бастрыгиной и Р.В. Конохова (2022). Согласно их модели, увеличение доли SiO_2 в количестве 0,5–2,0 мас. % повышает прочность бетона на 15–40 % [28]. В статье Н.Э. Джаббаровоной и У.Ф. Гасановой также утверждается, что добавка в цемент микрокремнезема в количестве 10 % повышает прочность на сжатие и на изгиб (на 50 и 16 % соответственно), в количестве 20 % — приводит к максимальному росту прочности (72 и 18 %) [29]. В нашем исследовании расчеты показывают, что для достижения требуемой сульфатостойкости (не менее 9 единиц) при исходном значении 8,5 потребуется:

$$\Delta C_{\text{SiO}_2} = \frac{T - S_{\text{base}}}{K}, \quad (3)$$

где $T = 9$ (целевая сульфатостойкость); $S_{\text{base}} = 8,5$ (исходная стойкость); $K = 0,5$ (усредненный прирост стойкости на 1 % SiO_2).

Найдем значение сульфатостойкости:

$$\Delta C_{\text{SiO}_2} = \frac{9 - 8,5}{0,5} = 1 \%,$$

Этот расчет в целом согласуется с данными литературы и подчеркивает роль SiO_2 в разработке цементов для агрессивных сред.

Аналогично в работе М.М. Rahman et al. (2014) подчеркивается важность оптимизации содержания SiO_2 для повышения долговечности цементов [3]. Наше исследование также подтвердило сильную положительную корреляцию ($r = 0,87$) между SiO_2 и сульфатостойкостью.

Результаты корреляционного анализа показали значительные взаимосвязи между компонентным составом МКЦ и их свойствами. В частности, в исследовании М. Thomas et al. (2021) отмечено, что использование термоактивации шлаков приводит к улучшению прочностных характеристик [6]. Это совпадает с полученными данными, где термоактивированные шлаки показали повышение прочности на 12–15 %, по сравнению с неактивированными [1]. Термоактивация увеличивает реакцию способность компонентов. Согласно литературным данным, термоактивация повышает степень гидратации шлаков, что приводит к формированию более прочной матрицы цемента [25]. Сделаем расчет на основе состава и корреляционного анализа. Для оценки влияния термоактивации на прочность используем формулу прироста прочности:

$$\Delta \sigma = \sigma_{\text{актив}} - \sigma_{\text{неактив}}, \quad (4)$$

где $\sigma_{\text{актив}}$ — прочность цемента с термоактивированными шлаками; $\sigma_{\text{неактив}}$ — прочность цемента с неактивированными шлаками.

По результатам корреляционного анализа формула (3) принимает вид:

$$\sigma_{\text{актив}} = 1,15 \cdot \sigma_{\text{неактив}} \quad (\text{увеличение на } 15 \%). \quad (5)$$

Таким образом, если базовая прочность цемента ($\sigma_{\text{неактив}}$) составляет, например, 30 МПа, то изменение будет следующим:

$$\Delta \sigma = 1,15 \cdot 30 - 30 = 4,5 \text{ МПа.}$$

Это соответствует литературным данным и подтверждает корреляционную зависимость, представленную в исследовании. Оптимальная активация добавок, например, доменного шлака, приводит к росту прочности на 12–15 %, что согласуется с указанным коэффициентом.

Исследование А. М. Rashad (2023) показывает, что добавление CaO в матрицу цементов увеличивает прочность в ранние сроки твердения, однако снижает устойчивость к сульфатным атакам [1]. Наши данные подтверждают это: корреляция между CaO и сульфатостойкостью составляет всего $r = 0,28$. В то же время использование добавок, богатых алюминатами, приводит к улучшению стойкости в агрессивных средах.

Неожиданным результатом стало отрицательное влияние силикатной доменной добавки на сульфатостойкость. Это требует дальнейшего исследования и может быть связано с наличием примесей в шлаке или спецификой его взаимодействия с другими компонентами цемента. В работе М. R. Sakr и М. T. Bassuoni (2021) обсуждаются примеси (MgO , K_2O) в шлаках, которые могут снижать устойчивость цементов [4]. Это согласуется с предположением о возможном влиянии состава шлаков в нашем исследовании. Требуется дополнительных исследований и влияние содержания C_3A на сульфатостойкость, так как в литературе и стандартах разных стран содержатся противоречивые данные.

Корреляция между самоупрочением и сульфатостойкостью ($r = 0,97$) подчеркивает важность внутреннего сопротивления материала агрессивным средам. Результат дополняет известные данные, представленные в статье И.П. Павловой и К.Ю. Беломесовой (2021), в которой самоупрочение связано с повышением прочности и долговечности [30].

Взаимосвязь линейного расширения с содержанием SiO_2 ($r = 0,88$) подтверждает, что кремнезем играет ключевую роль в управлении объемными изменениями цемента. Однако состав МКЦ показал различное поведение при использовании гидрогранатов, что связано с их различной кристаллической структурой. Это открывает новые перспективы для исследования взаимодействий между компонентами и возможностей оптимизации состава для достижения требуемых характеристик.

Таким образом, результаты исследования заполняют пробелы в знаниях о влиянии состава МКЦ на их свойства и предоставляют математически обоснованные рекомендации для повышения экологической и экономической эффективности.

Статистическая обработка данных эксперимента подтвердила существенное влияние состава МКЦ на их эксплуатационные характеристики, включая сульфатостойкость, линейное расширение и самоупрочение. Корреляционный анализ, проведенный в рамках исследования, выявил сильную взаимосвязь между содержанием SiO_2 и сульфатостойкостью, а также между самоупрочением и устойчивостью к сульфатам, что важно для разработки экологически эффективных составов. Увеличение доли SiO_2 на 1 % обеспечивает прирост сульфатостойкости на 0,5 единицы, что согласуется с расчетами и данными литературных источников и подтверждает ключевую роль SiO_2 в управлении свойствами цементов.

Статистическая оценка показала, что снижение доли клинкера и замена его альтернативными материалами, такими как шлаки и фосфогипс, способствует улучшению экологических показателей МКЦ за счет уменьшения выбросов CO_2 и снижения стоимости. Расчеты, основанные на экспериментальных данных, подтвердили снижение выбросов CO_2 на 46,2 % при замене части клинкера, что соответствует целям устойчивого развития. Экономический эффект замены клинкера добавками выражается в снижении стоимости производства цементов на 10–15 % за счет использования отходов. Данный результат согласуется с данными из литературы и подчеркивает экологическую значимость использования отходов производства.

Проведенный автором анализ подтвердил значительное влияние химического состава МКЦ на их эксплуатационные характеристики. Установлено, что снижение содержания клинкера на 30 % и его замена активированными добавками, такими как доменные шлаки и фосфогипс, позволяют сократить углеродный след на 25–40 %.

Применение термоактивации шлаков показало повышение прочностных характеристик цементов на 12–15 %. Это связано с улучшением реакционной способности активированных компонентов, что способствует формированию более плотной и прочной цементной матрицы. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения оптимальных температур и условий термоактивации.

Влияние гидрогранатов на свойства цементов выявило их сложное поведение, обусловленное кристаллической структурой. Установлено, что изменение содержания гидрогранатов влияет на линейное расширение и самоупрочение, что открывает перспективы для создания материалов с заданными характеристиками. Данное направление требует дополнительных исследований для углубленного изучения механизмов взаимодействия компонентов.

Полученные в ходе статистической обработки результаты, в частности отрицательная корреляция между силикатной доменной добавкой и сульфатостойкостью, указывают на необходимость дальнейших исследований. Требуется более детальный статистический анализ влияния примесей в шлаке, содержания C_3A и других факторов на сульфатостойкость и свойства МКЦ для разработки оптимальных экологических составов.

Список литературы / References

1. Rashad AM. A Concise on the Effect of Calcium Oxide on the Properties of Alkali-Activated Materials: A Manual for Civil Engineers. *International Journal of Concrete Structures and Materials*. 2023;17(1):72. <https://doi.org/10.1186/s40069-023-00635-y>
2. Rashad AM. Effect of Steel Fibers on Geopolymer Properties – The Best Synopsis for Civil Engineer. *Construction and Building Materials*. 2020;246:118534. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118534>
3. Rahman MM, Bassuoni MT. Thaumateite Sulfate Attack on Concrete: Mechanisms, Influential Factors and Mitigation. *Construction and Building Materials*. 2014;73:652–662. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.09.034>
4. Sakr MR, Bassuoni MT. Effect of Nano-Based Coatings on Concrete under Aggravated Exposures. *Journal of Materials in Civil Engineering*. 2020;32(10):04020284. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)mt.1943-5533.0003349](https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0003349)
5. Сивков С.П. Новый стандарт на сульфатостойкие цементы: рекомендации для производителей и потребителей. *Цемент и его применение*. 2015;(1):56–58.
6. Sivkov SP. A New Standard for Sulfate-Resistant Cement: Recommendations for Producers and Consumers. *Cement and Its Applications*. 2015;(1):56–58. (In Russ.)

6. Thomas M, Folliard K, Drimalas T, Ramlochan T. Diagnosing Delayed Ettringite Formation in Concrete Structures. *Cement and Concrete Research*. 2008;38(6):841–847. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2008.01.003>
7. Павлова И.П. Влияние пластифицирующих добавок на свойства расширяющихся цементных систем. *Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки*. 2016;(16):35–40.
Paulava I. Superplasticizers Influence on Expansive Cementitious Systems Properties. *Vestnik of Polotsk State University. Part F. Constructions. Applied Sciences*. 2016;(16):35–40. (In Russ.)
8. Markiv T, Sobol K, Petrovska N, Hunyak O. The Effect of Porous Pozzolanic Polydisperse Mineral Components on Properties of Concrete. *Lecture Notes in Civil Engineering*. 2020;47:275–282. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_35
9. Srikakulam LM, Khed VC. Theoretical Research and Performance of Engineered Cementitious Composite. *Springer Proceedings in Materials*. 2020;8:253–264. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7827-4_25
10. Woo Sung Yum, Jung-II Suh, Dongho Jeon, Jae Eun Oh. Strength Enhancement of CaO-Activated Slag System through Addition of Calcium Formate as a New Auxiliary Activator. *Cement and Concrete Composites*. 2020;109:103572. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103572>
11. Sanytsky M, Marushchak U, Olevych Y, Novytskyi Y. Nano-Modified Ultra-Rapid Hardening Portland Cement Compositions for High Strength Concretes. *Lecture Notes in Civil Engineering*. 2020;47:392–399. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_50
12. Шахова Л.Д., Кучеров Д.Е. Особенности поведения многокомпонентных цементов в бетонах. *Вестник Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова*. 2008;(3):27–29.
Shakhova LD, Kucherov DE. Features of the Behavior of Multicomponent Cements in Concrete. *Bulletin of Belgorod State Technological University Named after. V.G. Shukhov*. 2008;(3):27–29. (In Russ.)
13. Чомаева М.Н. Экология производства цемента. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2019;2–1:8–10. <https://doi.org/10.24411/2500-1000-2019-10522>
Chomaev MN. Ecology of Cement Production. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2019;2–1:8–10. (In Russ.) <https://doi.org/10.24411/2500-1000-2019-10522>
14. Хохряков О.В. Композиционные цементы низкой водопотребности и строительные материалы на их основе. Дис. д-ра техн. наук. Казань; 2022. 460 с.
Khokhryakov OV. Composite Cements of Low Water Consumption and Building Materials Based on Them. Dr. Sci. (Eng.) diss. Kazan; 2022. 460 p. (In Russ.)
15. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Сибгатуллин И.Р., Гиззатуллин А.Р., Харченко И.Я. Карбонатные цементы низкой водопотребности — зеленая альтернатива цементной индустрии России. *Строительные материалы*. 2014;(5):76–82.
Khozin VG, Khokhryakov OV, Sibgatullin IR, Gizzatullin AR, Kharchenko IYa. Carbonate Cements of Low Water-Need Is a Green Alternative for Cement Industry of Russia. *Construction Materials*. 2014;(5):76–82. (In Russ.)
16. Пузатова А.В., Дмитриева М.А., Лейцин В.Н. Оценка эффективности механической активации исходных компонентов композиционного материала на основе цемента. *Вестник Инженерной школы ДВФУ*. 2024;4(61):3–17. <https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-4/3-17>
Puzatova AV, Dmitrieva MA, Leitsin VN. Evaluation of the Efficiency of Mechanical Activation of the Initial Components of a Cement-Based Composite Material. *Far Eastern Federal University: School of Engineering Bulletin*. 2024;4(61):3–17. (In Russ.) <https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-4/3-17>
17. Дыкин И.В. Порошково-активированные бетоны — многоуровнево-модифицированные цементные системы. *Международный научно-исследовательский журнал*. 2017;3–4(57):37–40. <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.121>
Dykin IV. Powder-Activated Concretes — Multilevel-Modified Concrete Systems. *International Research Journal*. 2017;3–4(57):37–40. (In Russ.) <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.121>
18. Шнабель М., Бур А., Даттон Д. Реология огнеупорных бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками на основе глинозема и шпинели. *Новые огнеупоры*. 2017;(3):119–126. <https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-3-119-126>
Schnabel M, Buhr A, Dutton J. Rheologie of High Performance Alumina and Spinel Castables. *New Refractories*. 2017;(3):119–126. (In Russ.) <https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-3-119-126>
19. Юдович Б.Э., Дмитриев А.М., Лямин Ю.А., Зубехин С.А. Цементная промышленность и экология. *Цемент и его применение*. 1998;(3):11–19.
Yudovich BE, Dmitriev AM, Lyaminyan YuA., Zubekhin SA. Cement Industry and Ecology. *Cement and Its Applications*. 1998;(3):11–19. (In Russ.)
20. Shilin Yang, Bieliatynskiy A., Trachevskiy V., Meiyu Shao, Mingyang Ta. Research of Nano-Modified Plain Cement Concrete Mixtures and Cement-Based Concrete. *International Journal of Concrete Structures and Materials*. 2023;17:50. <https://doi.org/10.1186/s40069-023-00601-8>
21. Sydor N, Marushchak U, Braichenko S, Rusyn B. Development of Component Composition of Engineered Cementitious Composites. *Lecture Notes in Civil Engineering*. 2021;100:459–465. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_56

22. Андреев В.В., Смирнова Е.Э. *Цемент*. Патент РФ, № 2079458. 6 с. URL: https://patents.s3.yandex.net/RU2079458C1_19970520.pdf (дата обращения: 14.02.2025).
Andreev VV, Smirnova EE. *Cement*. RF Patent, No 2079458. 6 p. (In Russ.) URL: https://patents.s3.yandex.net/RU2079458C1_19970520.pdf (accessed: 14.02.2025).
23. Брыков А.С. Сульфатная коррозия портландцементных бетонов. *Цемент и его применение*. 2014;(6):96–103.
Brykov AS. Sulfate Corrosion of Portland Cement Concretes. *Cement and Its Applications*. 2014;(6):96–103. (In Russ.)
24. Потапов В.В., Горев Д.С., Сердан А.А. Физико-химические характеристики нанокремнезема и микрокремнезема SiO₂. *Восточно-европейский научный журнал*. 2023;5–2(90):26–33. <https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2023.2.90.370>
- Potapov VV, Gorev DS, Cerdan AA. Physical and Chemical Characteristics Ofnanosilica and Microsilica SiO₂. *Eastern European Scientific Journal*. 2023;5–2(90):26–33. (In Russ.) <https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2023.2.90.370>
25. Han-Seung Lee, Xiao-Yong Wang, Li-Na Zhang, Kyung-Taek Koh. Analysis of the Optimum Usage of Slag for the Compressive Strength of Concrete. *Materials*. 2015;8(3):1213–1229. <https://doi.org/10.3390/ma8031213>
26. Juan He, Shuya Yu, Guochen Sang, Junhong He, Jie Wang, Zheng Chen. Properties of Alkali-Activated Slag Cement Activated by Weakly Alkaline Activator. *Materials*. 2023;16(10):3871. <https://doi.org/10.37614/2949-1185.2022.1.2.007>
27. Бикбау М.Я., Бикбау Я.М., Чень Л. *Способ производства цементного клинкера*. Патент РФ, № 2342337. 2007.
Bikbau MJa, Bikbau JaM, Chehn' L. *Method of Production of Cement Clinker*. RF Patent, No. 2342337. 2007. (In Russ.)
28. Бастрыгина С.В., Конохов Р.В. Влияние кремнеземсодержащих добавок на прочностные свойства легкого бетона на пористом заполнителе. *Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки*. 2022;1(2):58–66. <https://doi.org/10.37614/2949-1185.2022.1.2.007>
- Bastrygina SV, Konokhov RV. Influence of Silica-Containing Additives on Strength Properties of Lightweight Concrete on Porous Aggregate. *Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Natural Sciences and Humanities*. 2022;1(2):58–66. (In Russ.) <https://doi.org/10.37614/2949-1185.2022.1.2.007>
29. Джаббарова Н.Э., Гасанова У.Ф. Влияние добавки микрокремнезема на прочность бетона. *Проблемы науки*. 2022;1(69):12–15.
- Dzhabbarova NE, Gasanova UF. The Effect of Silica Additives on Concrete Strength. *Problems of Science*. 2022;1(69):12–15. (In Russ.)
30. Павлова И.П., Беломесова К.Ю. Влияние вида дисперсного армирования на прочностные характеристики расширяющихся цементных вяжущих с высокой энергией расширения. В: *Электронный сборник статей III международной научной конференции «Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации»*. Новополюцк, 2021. Новополюцк; 2021. С. 111–118.
- Paulava I, Belamesava K. Influence of Disperse Reinforcement on the Strength Properties of Expansive Cement Binders with High Expansion Energy. In: *Architectural and Construction Complex: Problems, Prospects, Innovations: Electronic Collection of Articles of the III International Scientific Conference*. Novopolotsk, 2021. Novopolotsk; 2021. P. 111–118. (In Russ.)

Об авторе:

Елена Эдуардовна Смирнова, кандидат технических наук, доцент кафедры промышленной экологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (197376, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 14, литер А), [SPIN-код](#), [ORCID](#), esmirnovae@yandex.ru

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

About the Author:

Elena E. Smirnova, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor of the Department of Industrial Ecology, Saint Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University (14, Professora Popova St., lit. A, St. Petersburg, 197376, Russian Federation), [SPIN-code](#), [ORCID](#), esmirnovae@yandex.ru

Conflict of Interest Statement: the author declares no conflict of interest.

The author has read and approved the final version of manuscript.

Поступила в редакцию / Received 20.02.2025

Поступила после рецензирования / Reviewed 14.03.2025

Принята к публикации / Accepted 24.03.2025